


H-2FYG - Thin heat shrink tube

ŚREDNICA PRZED
OBKURCZENIEM



Details:

- Material: Crosslinked polyolefin
- Color: yellow-green stripes
- Elastic, fast heat shrink, excellent electrical properties
- UV resistant
- Operating temperature -55°C to 135°C
- Min. shrink temperature: 70°C
- Min. full shrink temperature: 100°C
- Zgodność:
 - 125°C VW-1 600V File No.E204071
 - SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1&3
 - RoHS
 - Sony-SS-00259

Part No	Size	Before heat shrink	After heat shrink		Spool
		Minimum dia.	Max. dia.	Min. wall thickness	
	[inch]	[mm]			[m]
H-2FYG-38.1	1 1/2	38.1	19.1	1.02	30

Własności	Test	Wynik testu
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>14MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	400%
Skurcz wzdłużny	UL 224	±5%
Mimośrodowość	ASTM D 2671	<30%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>12MPa >350%
Palność	VW-1	Niepalna
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	>20kV/mm
Oporność skośna	ASTM D 2671	>1014Ωcm
Zachowanie w kontakcie z Cu	ASTM D 2671	zaliczony
Korozja Cu	UL 224	Nie powoduje