

H-1 - Thin heat shrink tube



Details:

- **Material:** Crosslinked polyolefin flame retardant
- **Color:** black, transparent
- **Working temperature:** -55°C do 105°C
- **Min. shrink temp.:** 70°C
- **Min. full shrink temp.:** 95°C
- **RoHS Compliant**

Part No	Size	Before heat shrink	After heat shrink		Spool
		Min. dia.	Max. dia.	Min. wall thickness	
	[inch]	[mm]			[m]
H-1-38.1	1 1/2	38.1	20.00	1.00	30

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do 105°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>12MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	400%
Skurcz wzdłużny	UL 224	±5%
Mimośrodowość	ASTM D 2671	<30%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>11MPa >200%
Palność	VW-1	palna
Oporność skrośna	ASTM D 2671	>10 ¹⁴ Ωcm
Zachowanie w kontakcie z Cu	ASTM D 2671	zaliczony
Korozja Cu	UL 224	Nie powoduje