


## H-2FYG - Rurka termokurczliwa cienkościenna

ŚREDNICA PRZED  
OBKURCZENIEM



### Dane techniczne:

- Materiał: Poliolefin modyfikowany
- Kolor: żółto-zielony
- Elastyczna, szybko obkurczająca się, o dobrych parametrach elektrycznych
- Odporna na promieniowanie UV
- Temperatura pracy -55°C do 135°C
- Minimalna temperatura obkurczania: 70°C
- Minimalna temperatura pełnego obkurczenia: 100°C
- Zgodność
  - 125°C VW-1 600V File No.E204071
  - SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1&3
  - RoHS
  - Sony-SS-00259

| Symbol      | Rozmiar | Przed obkurczeniem | Po obkurczeniu |                      | Ilość na szpuli |
|-------------|---------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|             |         | Średnica min.      | Średnica maks. | Grubość ścianki min. |                 |
|             | [cal]   | [mm]               |                |                      | [m]             |
| H-2FYG-50.8 | 2       | 50.8               | 25.4           | 1.02                 | 30              |

| Własności                   | Test          | Wynik testu  |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Wytrzymałość                | ASTM D 2671   | >14MPa       |
| Wydłużenie                  | ASTM D 2671   | 400%         |
| Skurcz wzdłużny             | UL 224        | ±5%          |
| Mimośrodowość               | ASTM D 2671   | <30%         |
| Starzenie cieplne           | 158°C/168 hrs | >12MPa >350% |
| Palność                     | VW-1          | Niepalna     |
| Wytrzymałość dielektryczna  | IEC 243       | >20kV/mm     |
| Oporność skrośna            | ASTM D 2671   | >1014Ωcm     |
| Zachowanie w kontakcie z Cu | ASTM D 2671   | zaliczony    |
| Korozja Cu                  | UL 224        | Nie powoduje |