

## H-2Z - Rurka termokurczliwa cienkościenna

ŚREDNICA PRZED  
OBKURCZENIEM



### Dane techniczne:

- **Materiał:** Poliolefin modyfikowany
- **Zakres temperatur pracy:** -55°C do +125°C
- **Typ: H-2(Z)**
- **Wszystkie koszulki z wyjątkiem koszulek w kolorze przezroczystym posiadają certyfikat UL**
- **Min. temp. obkurczania:** +70°C
- **Min. temp. pełnego obkurczania:** +100°C
- **Kurczliwość:** 2:1
- **Dostępne kolory:** czarny - BLK, żółty - YEL, niebieski - BLU, szary - GR, brązowy - BRW, zielony - GREEN, czerwony - RED, biały - WH, pomarańczowy -OR
- Elastyczne, szybkoobkurczające się, poprawiają estetykę wyrobów
- Stosowane jako materiał izolacyjny i uszczelniający

| Symbol    | Rozmiar | Przed obkurczeniem | Po obkurczeniu |                      | Ilość na szpuli |
|-----------|---------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|           |         | Średnica min.      | Średnica maks. | Grubość ścianki min. |                 |
|           | [cale]  | [mm]               |                |                      | [m]             |
| H-2Z-76.2 | 3       | 76.2               | 38.10          | 1.20                 | 15              |

| Własności                   | Test          | Wynik testu           |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| Temperatura pracy           | UL 224        | -55°C do ±125°C       |
| Wytrzymałość                | ASTM D 2671   | >14MPa                |
| Wydłużenie                  | ASTM D 2671   | 400%                  |
| Skurcz wzdłużny             | UL 224        | ±5%                   |
| Mimośrodowość               | ASTM D 2671   | <30%                  |
| Starzenie cieplne           | 158°C/168 hrs | >12MPa >350%          |
| Palność                     | VW-1          | Niepalna              |
| Wytrzymałość dielektryczna  | IEC 243       | >20kV/mm              |
| Oporność skośna             | ASTM D 2671   | >10 <sup>14</sup> Ωcm |
| Zachowanie w kontakcie z Cu | UL 224        | zaliczony             |