

H-23X - Rurka termokurczliwa cienkościenna



Dane techniczne:

- Materiał: poliolefin modyfikowany
- Kolor: czarny, czerwony, niebieski, żółty, zielony
- Niepalne
- Minimalna temp.obkurczania: 70°C
- Minimalna temp. pełnego obkurczu: 100 °C
- Zgodność z: UL 224, 125°C V W-1 600V, RoHS, Sony-SS-00259

Symbol	Przed obkurczeniem	Po obkurczeniu		Długość na szpuli
	Średnica min.	Średnica maks.	Grubość ścianki min.	
	[mm]			
H-23X1.5	1.5	0.5	0.45	150

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do ±125°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>14MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	400%
Skurcz wzdłużny	UL 224	±5%
Mimośrodowość	ASTM D 2671	<30%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>12MPa >350%
Palność	VW-1	Niepalna
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	>20kV/mm
Oporność skrośna	ASTM D 2671	>1014Ωcm
Zachowanie w kontakcie z Cu	ASTM D 2671	zaliczony
Korozja Cu	UL 224	Nie powoduje