

## H-23X - Rurka termokurczliwa cienkościenna



### Dane techniczne:

- Materiał: poliolefin modyfikowany
- Kolor: czarny, czerwony, niebieski, żółty, zielony
- Niepalne
- Minimalna temp.obkurczania: 70°C
- Minimalna temp. pełnego obkurczu: 100 °C
- Zgodność z: UL 224, 125°C V W-1 600V, RoHS, Sony-SS-00259

| Symbol    | Przed obkurczeniem | Po obkurczeniu |                      | Długość na szpuli |
|-----------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|           | Średnica min.      | Średnica maks. | Grubość ścianki min. |                   |
|           | [mm]               |                |                      |                   |
| H-23X19.1 | 19.1               | 6.0            | 0.90                 | 30                |

| Własności                   | Test          | Wynik testu     |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| Temperatura pracy           | UL 224        | -55°C do ±125°C |
| Wytrzymałość                | ASTM D 2671   | >14MPa          |
| Wydłużenie                  | ASTM D 2671   | 400%            |
| Skurcz wzdłużny             | UL 224        | ±5%             |
| Mimośrodowość               | ASTM D 2671   | <30%            |
| Starzenie cieplne           | 158°C/168 hrs | >12MPa >350%    |
| Palność                     | VW-1          | Niepalna        |
| Wytrzymałość dielektryczna  | IEC 243       | >20kV/mm        |
| Oporność skrośna            | ASTM D 2671   | >1014Ωcm        |
| Zachowanie w kontakcie z Cu | ASTM D 2671   | zaliczony       |
| Korozja Cu                  | UL 224        | Nie powoduje    |