

H-2LS - Rurka termokurczliwa cienkościenna



Dane techniczne:

- **Materiał:** poliolefin modyfikowany
- **Kolor:** czarny
- **Temperatura pracy:** -45°C do +125°C
- **Minimalna temp. obkurczania:** 65°C
- **Minimalna temp. pełnego obkurczania:** 95°C
- **Zgodność z:** RoHS, Sony-SS-00259
- **W celu zachowania stałej średnicy zaleca się magazynowanie w temperaturze poniżej 40°C**

Symbol	Rozmiar	Przed obkurczeniem	Po obkurczeniu		Ilość na szpuli
		Średnica min.	Średnica maks.	Grubość ścianki min.	
	[cal]	[mm]			[m]
H-2LS-31.8	1 1/4	31.8	15.9	0.9	50

Własności	Test	Wynik testu
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>12MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	400%
Skurcz wzdłużny	UL 224	±5%
Mimośrodowość	ASTM D 2671	<30%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>11MPa >200%
Oporność skrośna	ASTM D 2671	>10 ¹⁴ Ωcm
Zachowanie w kontakcie z Cu	ASTM D 2671	zaliczony
Korozja Cu	UL 224	Nie powoduje