

## H-2LS - Rurka termokurczliwa cienkościenna



### Dane techniczne:

- **Materiał:** poliolefin modyfikowany
- **Kolor:** czarny
- **Temperatura pracy:** -45°C do +125°C
- **Minimalna temp. obkurczania:** 65°C
- **Minimalna temp. pełnego obkurczania:** 95°C
- **Zgodność z:** RoHS, Sony-SS-00259
- **W celu zachowania stałej średnicy zaleca się magazynowanie w temperaturze poniżej 40°C**

| Symbol     | Rozmiar | Przed obkurczeniem | Po obkurczeniu |                      | Ilość na szpuli |
|------------|---------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|            |         | Średnica min.      | Średnica maks. | Grubość ścianki min. |                 |
|            | [cal]   | [mm]               |                |                      | [m]             |
| H-2LS-38.1 | 1 1/2   | 38.1               | 19.1           | 1.0                  | 50              |

| Własności                   | Test          | Wynik testu           |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| Wytrzymałość                | ASTM D 2671   | >12MPa                |
| Wydłużenie                  | ASTM D 2671   | 400%                  |
| Skurcz wzdłużny             | UL 224        | ±5%                   |
| Mimośrodowość               | ASTM D 2671   | <30%                  |
| Starzenie cieplne           | 158°C/168 hrs | >11MPa >200%          |
| Oporność skrośna            | ASTM D 2671   | >10 <sup>14</sup> Ωcm |
| Zachowanie w kontakcie z Cu | ASTM D 2671   | zaliczony             |
| Korozja Cu                  | UL 224        | Nie powoduje          |