

## H-1 - Rurka termokurczliwa cienkościenna



### Dane techniczne:

- **Materiał:** Crosslinked polyolefinnon flame retardant
- **Kolor:** czarny, przezroczysty
- **Temperatura pracy:** -55°C do 105°C
- **Minimalna temp. obkurczania:** 70°C
- **Minimalna temp. pełnego obkurczania:** 95°C
- **Zgodny z RoHS**

| Symbol   | Rozmiar | Przed obkurczeniem | Po obkurczeniu |                      | Ilość na szpuli |
|----------|---------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|          |         | Średnica min.      | Średnica maks. | Grubość ścianki min. |                 |
|          | [cal]   | [mm]               |                |                      | [m]             |
| H-1-38.1 | 1 1/2   | 38.1               | 20.00          | 1.00                 | 30              |

| Własności                   | Test          | Wynik testu           |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| Temperatura pracy           | UL 224        | -55°C do 105°C        |
| Wytrzymałość                | ASTM D 2671   | >12MPa                |
| Wydłużenie                  | ASTM D 2671   | 400%                  |
| Skurcz wzdłużny             | UL 224        | ±5%                   |
| Mimośrodowość               | ASTM D 2671   | <30%                  |
| Starzenie cieplne           | 158°C/168 hrs | >11MPa >200%          |
| Palność                     | VW-1          | palna                 |
| Oporność skrośna            | ASTM D 2671   | >10 <sup>14</sup> Ωcm |
| Zachowanie w kontakcie z Cu | ASTM D 2671   | zaliczony             |
| Korozja Cu                  | UL 224        | Nie powoduje          |