

H-1 - Rurka termokurczliwa cienkościenna



Dane techniczne:

- **Materiał:** Crosslinked polyolefinnon flame retardant
- **Kolor:** czarny, przezroczysty
- **Temperatura pracy:** -55°C do 105°C
- **Minimalna temp. obkurczania:** 70°C
- **Minimalna temp. pełnego obkurczania:** 95°C
- **Zgodny z RoHS**

Symbol	Rozmiar	Przed obkurczeniem	Po obkurczeniu		Ilość na szpuli
		Średnica min.	Średnica maks.	Grubość ścianki min.	
	[cal]	[mm]			[m]
H-1-50.8	2	50.8	25.00	1.00	30

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do 105°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>12MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	400%
Skurcz wzdłużny	UL 224	±5%
Mimośrodowość	ASTM D 2671	<30%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>11MPa >200%
Palność	VW-1	palna
Oporność skrośna	ASTM D 2671	>10 ¹⁴ Ωcm
Zachowanie w kontakcie z Cu	ASTM D 2671	zaliczony
Korozja Cu	UL 224	Nie powoduje