

H-54XF - Rurka termokurczliwa dwuścienna z klejem



Dane techniczne:

- **Kolor:** czarny
- **Temperatura pracy:** - 55°C do +125 °C
- **Minimalna temp. obkurczenia:** 100°C
- **Zgodność:** UL 125°C VW-1 600V File No.E204071, SAE-AMS-DTL-23053/4, RoHS, Sony-SS-00259
- **Obkurczanie na elementach o nieregularnych kształtach jest wygodniejsze i skuteczniejsze.**
- **Użycie rurki 3:1 pozwala na wprowadzenie elementów do środka bez potrzeby korzystania z jakichkolwiek narzędzi specjalistycznych.**
- **Dostępne w rolkach i odcinkach 1,22 m**

Symbol	Rozmiar	Przed obkurczeniem	Po obkurczeniu			Ilość na szpuli
		Średnica min.	Średnica maks.	Grubość ścianki min.	Grubość warstwy adhezyjnej	
	[cal]	[mm]				[m]
H-54XF-4.0	3/16	4.0	1.0	1.00	0.5	150

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do ±125°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>13MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	400%
Skurcz wzdłużny	UL 224	0 do 10%
Mimośrodowość	ASTM D 2671	<40%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>12MPa >300%
Palność	VW-1	Niepalna
Oporność skrośna	ASTM D 2671	>10 ¹⁴ Ωcm
Zachowanie w kontakcie z Cu	ASTM D 2671	zaliczony
Korozja Cu	UL 224	Nie powoduje