


HSEC - Kapturek termokurczliwy z klejem



A - warstwa kleju (układ spiralny)



Dane techniczne:

- **Materiał:** poliolefin modyfikowany
- **Kolor:** czarny
- **Ochrona przed promieniowaniem UV, utlenianiem**
- **Minimalna temp. pełnego obkurczania: 120°C**
- **Kapturki termokurczliwe HSEC służą do uszczelniania końców kabli oraz przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych.**
- **Powierzchnia wewnętrzna pokryta jest klejem co wpływa na szczelność izolacji.**

Symbol	Przed obkurczeniem	Po obkurczeniu				Średnica kabla
	D Średnica min.	D Średnica maks.	A (±10%)	L (±10%)	Dw (±5%)	
	[mm]					
HSEC-160L-105-45	105	45.0	65	150	4.0	50-90

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do ±110°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>13MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	300%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>10MPa >250%
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	>15kV/mm
Oporność skośna	ASTM D 2671	>10 ⁻¹³ Qcm
Absorbcja wody (23°C / 14 dni)	ISO 62	<1% (max)