

DTS-F-330 - Taśma dwustronnie klejąca z nośnikiem foliowym



Dane techniczne:

- DTS-330 składa się z cienkiej poliestrowej folii, pokrytej z jednej strony usuwalnym spoiwem akrylowym, a z drugiej permanentnym spoiwem kauczukowym.
- Stopień lepności do różnych materiałów:
 - Metal/Aluminium: niska / średnia
 - Szkło/Ceramika: niska / średnia
 - Malowana powierzchnia: niska / średnia
 - Drewno/Papier: niska / średnia
 - Miękkie PCW : niska / niska
 - Sztywne PCW: niska / średnia
 - PC/ABS: niska / średnia
 - Tkanina/Bawełna: niska / średnia
 - Guma/EPDM: niska / średnia
 - Akryl/PET: niska / średnia
 - Polistyren: niska / średnia
 - PP/PE/PS: niska / średnia
 - Powierzchnie gładkie: niska / średnia
 - Powierzchnie szorstkie: : średnia / średnia
- Odporne na wodę, detergenty i alkohol. Plastyfikatory: strona 1 wysoce odporna, strona 2 - nisko odporna.
- Nie zaleca się stosowania w kontakcie z węglowodorami alifatycznymi lub aromatycznymi.
- Odporność na ścieranie (25 mm² stali V2A, waga 1 kg, przy 23° i 50% wilgotności względnej): > strona, ze spoiwem permanentnym: 250 godzin.
- Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywę RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)
- Najlepiej przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie w takich warunkach zapewni trwałość przez minimum 1 rok.
- Aplikacja w temperaturze między 15°C a 30°C. Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Materiał samoprzylepny należy przyklejać z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczność wiązania zostanie osiągnięta przy 23°C po 24 godzinach.

Symbol	Materiał samoprzylepny	Nośnik	Grubość	Przekładka	Odrywanie 180°	Temperatura	
			[mm]			od	do
					[N/25mm]	[°C]	
DTS-F-330	Akryl / stopiony	Folia PET, przezroczysta	0.07	Papier silikonowy, biały	>4 / >15	-40	90