

H-1 - Thin heat shrink tube



Details:

- **Material:** Crosslinked polyolefinnon flame retardant
- **Color:** black, transparent
- **Working temperature:** -55°C do 105°C
- **Min. shrink temp.:** 70°C
- **Min. full shrink temp.:** 95°C
- **RoHS Compliant**

Symbol	Nominal diameter	Min. diameter before shrink	Max. diameter after shrink	Wall thickness	Length
	[in]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]
H-1-2.4	3/32	2.4	1.25	0.44	150

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do 105°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>12MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	400%
Skurcz wzdłużny	UL 224	±5%
Mimośrodowość	ASTM D 2671	<30%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>11MPa >200%
Palność	VW-1	palna
Oporność skrośna	ASTM D 2671	>10 ¹⁴ Ωcm
Zachowanie w kontakcie z Cu	ASTM D 2671	zaliczony
Korozja Cu	UL 224	Nie powoduje