

## H-23X - Thin heat shrink tube



### Details:

- Material: Crosslinked polyolefin
- Color: black, red, blue, yellow, green
- Min. shrink temp. : 70°C
- Min. full recovery temp. : 100°C
- Complies: UL 224, 125°C V W-1 600V, RoHS, Sony-SS-00259

| Symbol    | Min. diameter before shrink | Max. diameter after shrink | Wall thickness | Length |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------|
|           | [mm]                        | [mm]                       | [mm]           | [m]    |
| H-23X12.7 | 12.7                        | 4                          | 0.8            | 50     |

| Własności                   | Test          | Wynik testu     |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| Temperatura pracy           | UL 224        | -55°C do ±125°C |
| Wytrzymałość                | ASTM D 2671   | >14MPa          |
| Wydłużenie                  | ASTM D 2671   | 400%            |
| Skurcz wzdluzny             | UL 224        | ±5%             |
| Mimośrodowość               | ASTM D 2671   | <30%            |
| Starzenie cieplne           | 158°C/168 hrs | >12MPa >350%    |
| Palność                     | VW-1          | Niepalna        |
| Wytrzymałość dielektryczna  | IEC 243       | >20kV/mm        |
| Oporność skrośna            | ASTM D 2671   | >1014Ωcm        |
| Zachowanie w kontakcie z Cu | ASTM D 2671   | zaliczony       |
| Korozja Cu                  | UL 224        | Nie powoduje    |