

H-23X - Thin heat shrink tube



Details:

- Material: Crosslinked polyolefin
- Color: black, red, blue, yellow, green
- Min. shrink temp. : 70°C
- Min. full recovery temp. : 100°C
- Complies: UL 224, 125°C V W-1 600V, RoHS, Sony-SS-00259

Symbol	Min. diameter before shrink	Max. diameter after shrink	Wall thickness	Length
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]
H-23X3	3	1	0.55	150

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do ±125°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>14MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	400%
Skurcz wzdluzny	UL 224	±5%
Mimośrodowość	ASTM D 2671	<30%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>12MPa >350%
Palność	VW-1	Niepalna
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	>20kV/mm
Oporność skrośna	ASTM D 2671	>1014Ωcm
Zachowanie w kontakcie z Cu	ASTM D 2671	zaliczony
Korozja Cu	UL 224	Nie powoduje