IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

DTS-F-330 - Taśma dwustronnie klejąca z nośnikiem foliowym



Dane techniczne:

- DTS-330 składa się z cienkiej poliestrowej folii, pokrytej z jednej strony usuwalnym spoiwem akrylowym, a z drugiej permanentnym spoiwem kauczukowym.
- Stopień lepności do różnych materiałów:
  - Metal/Aluminium: niska / średnia
  - Szkło/Ceramika: niska / średnia
  - Malowana powierzchnia: niska / średnia
  - Drewno/Papier: niska / średnia
  - Miękkie PCW : niska / niska
  - Sztywne PCW: niska / średnia
  - PC/ABS: niska / średnia
  - Tkanina/Bawełna: niska / średnia
  - Guma/EPDM: niska / średnia
  - Akryl/PET: niska / średnia
  - Polistyren: niska / średnia
  - PP/PE/PS: niska / średnia
  - Powierzcznie gładkie: niska / średnia
  - Powierzcznie szorstkie: : średnia / średnia
- Odporne na wodę, detergenty i alkohol. Plastyfikatory: strona 1 wysoce odporna, strona 2 - nisko odporna.
- Nie zaleca się stosowania w kontakcie z węglowodorami alifatycznymi lub aromatycznymi.
- Odporność na ścieranie (25 mm² stali V2A, waga 1 kg, przy 23° i 50% wilgotności względnej): > strona, ze spowiem permanentnym: 250 godzin.
- Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywę RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)
- Najlepiej przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie w takich warunkach zapewni trwałość przez minimum 1 rok.
- Aplikacja w temperaturze między 15°C a 30°C. Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Materiał samoprzylepny należy przyklejać z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczność wiązania zostanie osiągnięta przy 23°C po 24 godzinach.

Symbol	Klej	Nośnik	Grubość [mm]	Przekładka	Odrywanie 180° [N/25mm]	Temperatura od [°C]	Temperatura do [°C]
DTS-F-330	Akryl / stopiony	Folia PET, przezroczysta	0.07	Papier silikonowy, biały	>4 / >15	-40	90