

H-23X - Rurka termokurczliwa cienkościenna



Dane techniczne:

- Materiał: poliolefin modyfikowany
- Kolor: czarny, czerwony, niebieski, żółty, zielony
- Niepalne
- Minimalna temp.obkurczania: 70°C
- Minimalna temp. pełnego obkurczu: 100 °C
- Zgodność z: UL 224, 125°C V W-1 600V, RoHS, Sony-SS-00259

Symbol	Średnica min. przed obkurczeniem	Średnica maks. po obkurczeniu	Grubość ścianki	Długość
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]
H-23X12.7	12.7	4	0.8	50

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do ±125°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>14MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	400%
Skurcz wzdluzny	UL 224	±5%
Mimośrodowość	ASTM D 2671	<30%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>12MPa >350%
Palność	VW-1	Niepalna
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	>20kV/mm
Oporność skrośna	ASTM D 2671	>1014Ωcm
Zachowanie w kontakcie z Cu	ASTM D 2671	zaliczony
Korozja Cu	UL 224	Nie powoduje