

## H-23X - Rurka termokurczliwa cienkościenna



### Dane techniczne:

- Materiał: poliolefin modyfikowany
- Kolor: czarny, czerwony, niebieski, żółty, zielony
- Niepalne
- Minimalna temp.obkurczania: 70°C
- Minimalna temp. pełnego obkurczu: 100 °C
- Zgodność z: UL 224, 125°C V W-1 600V, RoHS, Sony-SS-00259

| Symbol    | Średnica min. przed obkurczeniem | Średnica maks. po obkurczeniu | Grubość ścianki | Długość |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|
|           | [mm]                             | [mm]                          | [mm]            | [m]     |
| H-23X25.4 | 25.4                             | 8                             | 1               | 30      |

| Własności                   | Test          | Wynik testu     |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| Temperatura pracy           | UL 224        | -55°C do ±125°C |
| Wytrzymałość                | ASTM D 2671   | >14MPa          |
| Wydłużenie                  | ASTM D 2671   | 400%            |
| Skurcz wzdłużny             | UL 224        | ±5%             |
| Mimośrodowość               | ASTM D 2671   | <30%            |
| Starzenie cieplne           | 158°C/168 hrs | >12MPa >350%    |
| Palność                     | VW-1          | Niepalna        |
| Wytrzymałość dielektryczna  | IEC 243       | >20kV/mm        |
| Oporność skrośna            | ASTM D 2671   | >1014Ωcm        |
| Zachowanie w kontakcie z Cu | ASTM D 2671   | zaliczony       |
| Korozja Cu                  | UL 224        | Nie powoduje    |