


H-2FYG - Rurka termokurczliwa cienkościenna

ŚREDNICA PRZED
OBKURCZENIEM



ŚREDNICA PO
OBKURCZENIU



Dane techniczne:

- Materiał: Poliolefin modyfikowany
- Kolor: żółto-zielony
- Elastyczna, szybko obkurczająca się, o dobrych parametrach elektrycznych
- Odporna na promieniowanie UV
- Temperatura pracy -55°C do 135°C
- Minimalna temperatura obkurczania: 70°C
- Minimalna temperatura pełnego obkurczenia: 100°C
- Zgodność
 - 125°C VW-1 600V File No.E204071
 - SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1&3
 - RoHS
 - Sony-SS-00259

Symbol	Średnica nominalna	Średnica min. przed obkurczeniem	Średnica maks. po obkurczeniu	Grubość ścianki	Długość
	[in]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]
H-2FYG-2.4	3/32	2.4	1.2	0.44	150

Własności	Test	Wynik testu
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>14MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	400%
Skurcz wzdłużny	UL 224	±5%
Mimośrodowość	ASTM D 2671	<30%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>12MPa >350%
Palność	VW-1	Niepalna
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	>20kV/mm
Oporność skośna	ASTM D 2671	>1014Ωcm
Zachowanie w kontakcie z Cu	ASTM D 2671	zaliczony
Korozja Cu	UL 224	Nie powoduje