

H-2LS - Rurka termokurczliwa cienkościenna



Dane techniczne:

- **Materiał:** poliolefin modyfikowany
- **Kolor:** czarny
- **Temperatura pracy:** -45°C do +125°C
- **Minimalna temp. obkurczania:** 65°C
- **Minimalna temp. pełnego obkurczania:** 95°C
- **Zgodność z:** RoHS, Sony-SS-00259
- **W celu zachowania stałej średnicy zaleca się magazynowanie w temperaturze poniżej 40°C**

Symbol	Średnica nominalna	Średnica min. przed obkurczeniem	Średnica maks. po obkurczeniu	Grubość ścianki	Długość
	[in]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]
H-2LS-9.5	3/8	9.5	4.8	0.6	100

Własności	Test	Wynik testu
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>12MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	400%
Skurcz wzdłużny	UL 224	±5%
Mimośrodowość	ASTM D 2671	<30%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>11MPa >200%
Oporność skrośna	ASTM D 2671	>10 ¹⁴ Ωcm
Zachowanie w kontakcie z Cu	ASTM D 2671	zaliczony
Korozja Cu	UL 224	Nie powoduje