

H-2Z - Rurka termokurczliwa cienkościenna

ŚREDNICA PRZED
OBKURCZENIEM



Dane techniczne:

- **Materiał:** Poliolefin modyfikowany
- **Zakres temperatur pracy:** -55°C do +125°C
- **Typ: H-2(Z)**
- **Wszystkie koszulki z wyjątkiem koszulek w kolorze przezroczystym posiadają certyfikat UL**
- **Min. temp. obkurczania:** +70°C
- **Min. temp. pełnego obkurczania:** +100°C
- **Kurczliwość:** 2:1
- **Dostępne kolory:** czarny - BLK, żółty - YEL, niebieski - BLU, szary - GR, brązowy - BRW, zielony - GREEN, czerwony - RED, biały - WH, pomarańczowy -OR
- Elastyczne, szybkoobkurczające się, poprawiają estetykę wyrobów
- Stosowane jako materiał izolacyjny i uszczelniający

Symbol	Średnica nominalna	Średnica min. przed obkurczeniem	Średnica maks. po obkurczeniu	Grubość ścianki	Długość
	[in]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]
H-2Z-6.4	1/4	6.4	3.2	0.56	75

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do ±125°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>14MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	400%
Skurcz wzdłużny	UL 224	±5%
Mimośrodowość	ASTM D 2671	<30%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>12MPa >350%
Palność	VW-1	Niepalna
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	>20kV/mm
Oporność skośna	ASTM D 2671	>10 ¹⁴ Ωcm
Zachowanie w kontakcie z Cu	UL 224	zaliczony