

HRA2 - Rurka termokurczliwa pogrubiona



Dane techniczne:

- **Kolor: czarny**
- **Minimalna temperatura pełnego obkurczenia: 120°C**
- **Dobre właściwości izolacyjne i mechaniczne**
- **Odporne na promieniowa nie UV**
- **Na zamówienie dostępna również wersja bez kleju**

Symbol	Średnica min. przed obkurczeniem	Średnica maks. po obkurczeniu	Grubość ścianki	Długość
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]
HRA2-40-12	40	12	2.5	1.22

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do ±110°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>14MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	400%
Skurcz wzdłużny	UL 224	do -10%
Mimośrodowość	ASTM D 2671	<30%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>12MPa >300%
Palność	VW-1	Niepalna
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	>20kV/mm
Oporność skrośna	ASTM D 2671	>10 ¹³ Ωcm
Zachowanie w kontakcie z Cu	ASTM D 2671	zaliczony
Korozja Cu	UL 224	Nie powoduje
Wytrzymałość na pęknięcia (50°C)	ASTM D 1693	brak pęknięć
Absorpcja wody (23°C / 14 dni)	ISO 62	<0.15%