

H-23X - Rurka termokurczliwa cienkościenna



Dane techniczne:

- Materiał: poliolefin modyfikowany
- Kolor: czarny, czerwony, niebieski, żółty, zielony
- Niepalne
- Minimalna temp.obkurczania: 70°C
- Minimalna temp. pełnego obkurczu: 100 °C
- Zgodność z: UL 224, 125°C V W-1 600V, RoHS, Sony-SS-00259

Symbol	Średnica min. przed obkurczeniem	Średnica maks. po obkurczeniu	Grubość ścianki	Długość
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]
H-23X1.5	1.5	0.5	0.45	150
H-23X3	3	1	0.55	150
H-23X4.8	4.8	1.5	0.6	75
H-23X6.4	6.4	2	0.65	75
H-23X9.5	9.5	3	0.75	75
H-23X12.7	12.7	4	0.8	50
H-23X19.1	19.1	6	0.9	30
H-23X25.4	25.4	8	1	30
H-23X39	39	13	1.25	30

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do ±125°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>14MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	400%
Skurcz wzdluzny	UL 224	±5%
Mimośrodowość	ASTM D 2671	<30%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>12MPa >350%
Palność	VW-1	Niepalna
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	>20kV/mm
Oporność skrośna	ASTM D 2671	>1014Ωcm
Zachowanie w kontakcie z Cu	ASTM D 2671	zaliczony
Korozja Cu	UL 224	Nie powoduje